	Taipol® SBR					Taipol® BR		
			油添グレード					
	SBR1500E	SBR1502	SBR1712E	SBR1723	SBR1778	BR0150	BR0150L	BR015H
ムーニー粘度 $ML_{1+4,}$100℃ (ASTM D1646)	52±6	52±6	49±7	49±7 (Tentative)	47±7	43±5	43±5	42±5
有機酸, % (ASTM D5774)	5.00～7.25	4.75～7.00	3.90～5.70	3.90～5.70	3.90～5.70	---	---	---
ソープ分 %, (ASTM D5774)	0.5 max	0.5 max.	0.5 max	0.5 max	0.5 max.	---	---	---
灰分%, (ASTM D5667)	1.0 max.	0.75 max.	1.0 max.	1.0 max.	1.0 max.	0.2 max.	0.2 max.	0.2 max.
揮発分, % (ASTM D5668)	0.75 max.	0.75 max.	0.75 max.	0.75 max.	0.75 max.	0.5 max.	0.5 max.	0.5 max.
スチレン含有量, % (ASTM D5775)	23.5±1.0	23.5±1.0	23.5±1.0	23.5±1.0	23.5±1.0	---	---	---
Cis構成, %)[a]	---	---	---	---	---	96 min.	96 min.	94 min.
安定剤 (A.O. type)	Staining	Non-staining	Staining	Staining	Non-staining	Non-staining	Non-staining	Non-staining
分, %[b] (type)	---	---	27.3±1.0 (DAE)	27.3±1.0 (TDAE)	27.3±1.0 (Semi-paraffin)	---	---	---
コンパウンド物性 cure@ 145℃	Test Recipe ASTM D3185					ASTM D3189		This grade is only for PS modification..
引張強さ, 35' (kg / cm^2)	210 min.	230 min	180 min	180 min	160 min	130 min	130 min	
伸び, 35' (%)	400 min	330 min	420 min	420 min	380 min	300 min	300 min	
300% Modulus, kg/cm^2								
25'	135±20	150±20	90±20	95±20	85±20	95±20	100±20	
35'	170±20	180±20	105±20	110±20	110±20	105±20	110±20	
50'	190±20	195±20	120±20	125±20	130±20	105±20	110±20	

荷姿	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ	30ﾍﾞｰﾙ/ﾊﾟﾚｯﾄ 35KG/ﾍﾞｰﾙ